

опис	Coral Vibro 2 - комплексна технологічна добавка нового покоління для виробництва верхнього шару вібропресованих виробів з гідрофобізуючим ефектом. Молекулярна структура була спеціально розроблена для покращення ущільнення, міцності елементів мощення. Виготовляється згідно з ТУ У В.2.7-24.6-35365973-001:2008, відповідає вимогам EN 934-2
область застосування	▪ Виготовлення верхнього шару вібропресованих виробів ▪ виготовлення виробів із жорстких бетонних сумішей ▪ виготовлення фігурних елементів мощення ▪ збірні труби ▪ виготовлення бетонного каміння та бордюрів
переваги	▪ підвищує якість лицьової поверхні готових виробів ▪ має потенційні гідроізоляційні властивості і може використовуватися для зменшення капілярного поглинання та вицвітання ▪ прискорює набір ранньої міцності ▪ збільшує ранню на 25-40% та марочну на 30-35% міцності бетону ▪ сприяє прискоренню оборотності форм ▪ збільшує щільність бетону ▪ полегшує змочування компонентів бетонної суміші ▪ прискорює набір відпускну міцності ▪ полегшує процес ущільнення бетонної суміші ▪ підвищує зв'язність, забезпечує відсутність провалів ▪ знижує налипання бетону на форми та обладнання ▪ знижує час вібрування виробів, полегшує ущільнення бетону ▪ підвищує морозостійкість, водонепроникність та довговічність бетону ▪ інтенсифікує довготривале збереження кольору
технічні характеристики	Зовнішній вигляд – рідкість блакитного кольору Щільність – 1,04 – 1,1 г/см pH - 6.5-7.5
рекомендації щодо застосування	Добавка вводиться як із водою замішування, так і після (введення добавки перед додаванням води знижує її ефективність). Для отримання однорідної суміші час перемішування повинен становити щонайменше 60 секунд, але в практиці варіюється від 60 до 120 секунд. Рекомендації щодо застосування мають інформативний характер. Застосування добавки вимагає випробування відповідно до чинних стандартів. Ефективність дії добавки залежить від застосовуваного типу цементу та його вмісту.
дозування	Рекомендоване дозування: • 0,40 – 1,10 % від маси цементу для бетонів (BOWC, 0,4-1,1 кг на 100 кг цементу) Середнє дозування добавки становить 0,50 – 0,80% від маси цементу.
умови зберігання	Термін зберігання – у закритій пластиковій тарі до 12 місяців. Запобігати впливу прямих сонячних променів У разі замерзання – розморозити при

температурі від 10°C до 30°C та ретельно перемішати до однорідного стану.
Замерзання добавки не знижує її ефективність
Не виливати на ґрунт, у воду чи каналізацію

безпека

Добавка не токсична, але необхідно дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог і при роботі користуватися засобами індивідуального захисту.
Продукт є негорючим матеріалом

упаковка

У зворотних ПЕ 1000 л контейнерах
У безповоротних ПЕ 200 л бочках

**обмеження
відповідальності**

Всі дані, які викладені в цьому документі, і зокрема, рекомендації, що стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції «Coral», надаються сумлінно, були отримані на підставі знань та у вході випробувань на конкретних матеріалах, тому мають рекомендаційний характер і вимагають випробувань при вихідних даних та на матеріалах замовника.

На практиці, відмінності між матеріалами та фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо придатності для продажу або придатності для конкретного використання, а також виключати будь-яку відповідальність, яка може виникнути з будь-яких правовідносин, зв'язку з, або наданих рекомендацій, або інших пропозицій. Користувач продукції зобов'язаний випробувати її придатність дійсним цілям та намірам споживання. Користувачі повинні завжди використовувати останню версію технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані на їхню вимогу

Компанія «Корал Адмікчерз» не несе відповідальності за шкоду, завдану неперевіреним використанням добавки, та не гарантує збереження споживчих властивостей добавки, заповненої в тару замовника

ТОВ «Корал Адмікчерз»
69106, м. Київ
Тел: +38 (067) 619-08-28
+38(067) 619-27-53
www.coral.ua; office@coral.ua

Технічний опис продукту
Coral Vibro 2
серпень 2023, Версія 06.08